GADDDI
ATELIER

Plaza Virgen de la Victoria, 8
46960 Aldaia (Valencia)
Cif. B.40651689
gadddiatelier@gadddiatelier.com

SC 00289

ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO

Ficha técnica y ambiental

NOMBRE: **ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO**
GRUPO: revestimiento mineral mural
USO: revestimiento con altísima transpirabilidad con efecto lucido hasta reflejar, para la decoración de interiores

CARACTERISTICAS:
- **Peso especifico:** 1.750 ± 30 gr/LT. a 20°C
- **Viscosidad:** = = =
- **Rendimiento:** 7 – 8 m^2/LT. dos capas sobre soporte liso (puede cambiar en función de la irregularidad, la porosidad, la absorción de la superficie y el método de aplicación)
- **Efecto estetico:** lúcido
- **Colores:** colores de la carta
- **Confecciones:** LT. 1 - LT. 4 - LT. 12

SECADO:
- **En superficie:** 3 – 4 horas a 20°C
- **Repintado:** 24 horas a 20°C
- **En profundidad:** 28 días a 20°C

CARACTERISTICAS Y RESISTENCIA: después del fraguado completo, se obtiene una película transpirante con buena resistencia a los golpes y a la abrasión normal.

PRESTACIÓN	NORMATIVA	VALOR	MARCA
EMISIONES DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES EN EL INTERIOR	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m^3 Clase A	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A A+ A B C
AUSENCÍA DE SUSTANCIAS NOCIVAS	-	LIBRE	IPA APEO FORMALDEIDE AMMONIACA FREE
EMISIONES DE FORMALDEHÍDO, X	JIS A 1902-3	X< 0.005 mg/m^2h F****	K09025 - K09026 FORMALDEIDE FREE ★★★
VOC en el producto listo al uso	Directiva 2004-42-CE	max 26 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/l	VOC LOW

PREPARACION SOPORTE:
Soportes nuevos: estucar adecuadamente la superficie a tratar donde sea necesario, utilizando un producto a tal efecto. Una vez seco, lijar y aplicar una mano de PRIMER 1200 diluido al 15 - 20% con agua. Después de aproximadamente 4 horas a 20°C, proceder a la aplicación de STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO.
Soportes viejos: quitar la pintura vieja descascarada o arenosa y lavar con jabones específicos. Posteriormente aplicar, como fijador, una mano de PRIMER 1200 diluido al 50% con agua. Después de aproximadamente 4 horas a 20°C, aplicar una segunda mano de PRIMER 1200 diluido al 20 - 30% con agua.

GADDDI
ATELIER

Plaza Virgen de la Victoria, 8
46960 Aldaia (Valencia)
Cif. B.40651689
gadddiatelier@gadddiatelier.com

SC 00289

Si la superficie se presenta sana y no arenosa, aplicar sólo una mano de PRIMER 1200 diluido al 20 - 30% con agua. Después de 4 horas a 20°C, aplicar STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO.

PREPARACION PRODUCTO:

Dilución: listo al uso
Sistema: llana inox
Numero de capas: 2 - 3

APLICACION:

Efecto lucido antiguo: Extender STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO con llana de acero inoxidable PV 43 o PV 44 o PV 45; distribuir sobre la superficie un espesor de aproximadamente 1 mm de producto, dejando la superficie lisa y compacta. Después de aproximadamente 6 horas a 20°C, lijar bien y extender STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO con pinceladas irregulares, largas 6-10 cm y lejas 4-6 cm la una de la otra, sobre todo el soporte a tratar. Después de 1 hora a 20°C, empezar del comienzo de la superficie decorada con la primera capa, aplicando pinceladas como ya descritas, pero al final del soporte, de manera que cada pincelada se superponga parcialmente a las precedentes.

PROTECCIÓN Y ABRILLANTADO:

Cuando STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO está casi seco, puede abrillantarse alisando la superficie con espátula o llana de acero inoxidable y ejerciendo una presión constante sobre el producto con pinceladas en todas las direcciones hasta abrillantar la superficie a espejo. Para que STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO sea semi-lavable y más brillante, aplicar CERA ABRILLANTADORA 370 o bien CERA ABRILLANTADORA 420 al agua. Cuando la CERA se seca, después de 3 - 4 horas a 20°C, la superficie queda mate. Para darle brillo, pasar un paño de lana con movimientos rotativos y ejerciendo presión sobre la superficie hasta conseguir el brillo deseado.

Temperatura de aplicación: superior a +10°C e inferior a +30°C

Estabilidad: 2 años aproximadamente en latas bien cerradas y nunca abiertas

Conservación: en lata bien cerrada, incluso después del uso, a una temperatura superior a +10°C e inferior a +30°C.

NOTA:
Mezclar muy bien antes del utilizo. Lavar con agua las herramientas inmediatamente después del uso del producto.

Ficha emitida por el Responsable del Control de Calidad:
Edición n° 2 Septiembre 2019